- **SEMP: Superficie Especial para el Manejo de Presión (GNEAUPP)**
- **Producto Sanitario Clase I no estéril** (Reglamento UE 2017/745), fabricado para contribuir a la prevención de úlceras por presión.

DESCRIPCIÓN:

Colchón compuesto por una base de espuma de poliuretano flexible, de alta calidad, con una densidad de 28 Kg/m^3 y una dureza de 3,30 Kpa y 10 cm de espesor para ofrecer un buen soporte. De forma recta y con una plancha de espuma viscoelástica **Sanitifoam®** en su parte superior de densidad 50 Kg/m^3 y dureza de 1,60 Kpa (suave) con 5 cm de espesor con textura viscosa y termosensible que permite una perfecta adaptación a la forma del cuerpo.

Las propiedades de las espumas permiten un reparto equilibrado de las presiones ejercidas por el peso del cuerpo en sus puntos de apoyo al aumentar la superficie de contacto y adaptarse perfectamente a la forma de cada usuario, haciendo del colchón un artículo idóneo para la prevención de úlceras por presión.





recto

PROPIEDADES:

Espuma de viscoelástica de alta calidad.

Sistema de fabricación de poro abierto, espuma **transpirable** y **flexible, no inyectada.**

ESPUMA VISCOELÁSTICA	Método de ensayo	Unidades	Valor nominal	Especificación
Densidad[1]	UNE EN ISO 845	kg/m^3	**50**	46 - 54
Dureza[2] (CLD 40%)	UNE EN ISO 3386-1	kPa	**1,6**	1,3 - 1,9
Porosidad	UNE EN ISO 4638	L/min	**5,0**	> 2
Res. Penetración 40%	UNE EN ISO 2439/Met. B	N	**60**	50 – 70
FACTOR SAG		-	**> 3**	> 2,7
Deformación perman. 75%	UNE EN ISO 1856/B	%	**< 4**	< 6
ESPUMA P.U. DE LA BASE	**Método de ensayo**	**Unidades**	**Valor nominal**	**Especificación**
Densidad[1]	UNE EN ISO 845	kg/m^3	**28**	25,8 - 30,2
Dureza[2] (CLD 40%)	UNE EN ISO 3386-1	kPa	**3,75**	3,2 – 4,3
Porosidad	UNE EN ISO 4638	L/min	**14**	> 10
Resiliencia	UNE EN ISO 8307	%	**50**	> 45
Res. Penetración 40%	UNE EN ISO 2439	N	**175**	149 – 201
FACTOR SAG		-	**2,6**	> 2,3
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 1798	kPa	**140**	> 130
Alargamiento a la rotura		%	**270**	> 220
Deformación perman. 75%	UNE EN ISO 1856/B	%	**< 5**	< 8

* Según la norma UNE 53967, la **densidad** puede oscilar un 8%.

* Según la norma UNE 53967, la **dureza** por compresión puede oscilar un 15%.

FUNDA ELÁSTICA EXTERIOR

Funda de colchón fabricada en tejido de poliuretano elástico de color verde claro, de tacto muy agradable que se adapta perfectmaente a la espuma interior sin limitar sus propiedades.

Atención: Toda copia no controlada de este documento corre el riesgo de no actualizarse Fecha de actualiozación: 29/10/2024

- ✓ **Tejido impermeable**
- ✓ **Lavable**
- ✓ **Transpirable al vapor de agua**
- ✓ **Translúcida a Rayos X**
- ✓ **Desinfectable (varios productos testados)**
- ✓ **Resiste ciclos de Autoclave para esterilización**
- ✓ **Tratamientos antibacteriano, anti-ácaros y de Biocompatiblidad (no cito-tóxico)**
- ✓ **Tratamientos de retardancia al fuego**



En uno de los lados cortos, tiene una cremallera confeccionada bajo una pequeña doble pestaña para disminuir el paso de líquidos al interior del colchón a través de ella.
Cremallera que permite su muda en aquellos casos en que sea necesario lavarla, ya que la funda **admite limpieza y desinfección en superficie**.
Su gran elasticidad y suavidad permiten que las propiedades de reparto de presiones del colchón viscoelástico no queden limitadas por la funda, proporcionando un nivel de comodidad para el usuario muy elevado.



LIMPIEZA DE LA FUNDA:
Lavar con agua y jabón neutros. En máquina máximo 95ºC.
No usar lejía ni derivados clorados o abrasivos, dañan el tejido y afectan a la vida útil del tejido.
No planchar
Limpieza en seco con restricciones de temperatura, no se recomienda por acortar la vida del tejido.
Secado en tambor en programa mínima Tª y mínima rotación, no se recomienda por acortar la vida del tejido.
Autoclavado: 50 ciclos de 120ºC/20'. **ISO/ FDIS**



MEDIDAS	REFERENCIA CQF
180 x 80 x 15 cm.	CQF2881T
180 x 90 x 15 cm.	CQF2850T
190 x 80 x 15 cm.	CQF2880T
190 x 90 x 15 cm.	CQF2852T
190 x 105 x 15 cm.	CQF2859T
200 x 90 x 15 cm.	CQF28201T
200 x 105 x 15 cm.	CQF2864T

LIMPIEZA DE ESPUMA:
No se puede lavar.

__NOTA__: Las especificaciones aquí descritas serán aplicables solamente al producto en cuestión. Podrían darse pequeñas variaciones entre lotes, estando éstas dentro de los límites admitidos.
__GARANTÍA__: CQF garantiza este producto durante cinco años ante cualquier fallo de fabricación. No será válida si su uso o mantenimiento no se hacen siguiendo las indicaciones de las instrucciones, o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.

Atención: Toda copia no controlada de este documento corre el riesgo de no actualizarse
Fecha de actualiozación: 2910/2024